

EMULSION COMPOSITION OF PEARLY LUSTER

Publication number: JP11049639

Publication date: 1999-02-23

Inventor: MATSUI TADASHI; URANAKA KEIKO

Applicant: KANEBO LTD

Classification:

- international: A61K8/06; A61K8/00; A61K8/02; A61Q1/02;
A61Q1/14; A61Q19/00; B01J13/00; A61K8/04;
A61K8/00; A61K8/02; A61Q1/02; A61Q1/14;
A61Q19/00; B01J13/00; (IPC1-7): A61K7/00; A61K7/02;
A61K7/48; B01J13/00

- European:

Application number: JP19970223072 19970804

Priority number(s): JP19970223072 19970804

[Report a data error here](#)

Abstract of JP11049639

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition, spread well over the skin, excellent in feeling when applied, and also excellent in storage stability and safety by including an agent for providing pearly luster, specific non-ionic surfactant, specific oil component and water. **SOLUTION:** This composition is obtained by including (A) an agent for providing pearly luster (e.g. ethylene glycol stearate), (B) a non-ionic surfactant having an HLB value of below 10 (e.g. glycerol/fatty acid ester), (C) an oil component other than the component A (e.g. octamethyl cyclotetrasiloxane), and (D) water. The preferable concentrations of these components are A: 0.1 to 40 wt.%, B: 0.1 to 40 wt.% and C: 0.1 to 80 wt.%, based on the whole composition.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

- For more records, click the Records link at page end.
- To change the format of selected records, select format and click Display Selected.
- To print/save clean copies of selected records from browser click Print/Save Selected.
- To have records sent as hardcopy or via email, click Send Results.

✓ Select All
✗ Clear Selections

Print/Save Selected

Send Results

Format
Display Selected Free

1. ☐ 2/5/1 DIALOG(R)File 352:Derwent WPI (c) 2007 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0009281299

WPI Acc no: 1999-210719/199918

XRAM Acc no: C1999-061836

New emulsion composition has pearl like gloss – comprises nonionic surfactant, oil and pearl like gloss agent

Patent Assignee: KANEBO LTD (KANE)

Inventor: MATSUI T; URANAKA K

Patent Family (1 patents, 1 countries)

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Type	
JP 11049639	A	19990223	JP 1997223072	A	19970804	199918	B	

Priority Applications (no., kind, date): JP 1997223072 A 19970804

Patent Details

Patent Number	Kind	Lan	Pgs	Draw	Filing Notes
JP 11049639	A	JA	6	0	

Alerting Abstract JP A

New emulsion composition having pearl like gloss, comprises agent giving pearl like gross, nonionic surfactant having HLB of less than 10, oil ingredient and water.

USE – The composition is useful in the form of a cream for cleaning and/or massage.

ADVANTAGE – The composition has a high storage stability.

Title Terms /Index Terms/Additional Words: NEW; EMULSION; COMPOSITION; PEARL; GLOSS; COMPRISE; NONIONIC; SURFACTANT; OIL; AGENT

Class Codes

International Patent Classification

IPC	Class Level	Scope	Position	Status	Version Date
A61K-007/00			Main		"Version 7"
A61K-007/02; A61K-007/48; B01J-013/00			Secondary		"Version 7<

File Segment: CPI

DWPI Class: A96; D21

Manual Codes (CPI/A-N): A12-V04C; D08-B09

Derwent WPI (Dialog® File 352) (c) 2007 The Thomson Corporation. All rights reserved.

✓ Select All
✗ Clear Selections

Print/Save Selected

Send Results

Display Selected
Format
Free

© 2007 Dialog, a Thomson business

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-49639

(43) 公開日 平成11年(1999) 2月23日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	F I	
A 6 1 K 7/00		A 6 1 K 7/00	V
			N
	7/02	7/02	A
	7/48	7/48	
B 0 1 J 13/00		B 0 1 J 13/00	A
審査請求 未請求 請求項の数 2 F D (全 6 頁)			

(21) 出願番号 特願平9-223072

(22) 出願日 平成9年(1997) 8月4日

(71) 出願人 000000952

鐘紡株式会社

東京都墨田区墨田五丁目17番4号

(72) 発明者 松井 正

神奈川県小田原市寿町5丁目3番28号 鐘
紡株式会社化粧品研究所内

(72) 発明者 浦中 慶子

神奈川県小田原市寿町5丁目3番28号 鐘
紡株式会社化粧品研究所内

(54) 【発明の名称】 真珠様光沢乳化組成物

(57) 【要約】

【課題】皮膚塗布時にのびが良く、優れた使用感を有し、かつ保存安定性、安全性の良好なクレンジングクリーム、マッサージクリーム等の化粧料として有用な真珠様光沢乳化組成物を提供する。

【解決手段】成分(A)として真珠様光沢付与剤、成分(B)としてHLB値が10未満の非イオン性界面活性剤、成分(C)として真珠様光沢付与剤以外の油成分、成分(D)として水を含有する真珠様光沢乳化組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 成分(A)として真珠様光沢付与剤、成分(B)としてHLB値が10未満の非イオン性界面活性剤、成分(C)として真珠様光沢付与剤を除く油成分、成分(D)として水を含有する真珠様光沢乳化組成物。

【請求項2】 二種類以上の非イオン性界面活性剤を含有する場合の混合HLB値が10未満である請求項1記載の真珠様光沢乳化組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、真珠様光沢乳化組成物に関し、詳細には皮膚塗布時にのびが良く、優れた使用感を有し、かつ保存安定性、安全性の良好なクレンジングクリーム、マッサージクリーム等の化粧品として有用な真珠様光沢乳化組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】従来知られている真珠様光沢を有する乳化組成物は、油相中の固型脂肪酸であるステアリン酸などと水相中のアルカリ剤である水酸化カリウムなどが混合されたとき、脂肪酸の一部のアルカリ金属塩が乳化を促進することによって得られた乳化組成物が真珠様光沢を呈するパニシングタイプのものである。例えば、結晶性エステルと親水性界面活性剤を配合した真珠様光沢を有する化粧品(特公昭60-26764号公報)がこれまでに提案されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】パニシングタイプの真珠様光沢乳化組成物の場合、真珠様光沢を呈する原因となる脂肪酸の結晶の析出は製品の安定性と密接な関係があり、析出が著しいときには不安定となり、逆に安定性を重要視すると析出が抑制されて真珠様光沢が不十分となるという問題がある。これは、製造条件の厳密さを要求する原因ともなって、生産性の点にも悪影響をもたらすものである。脂肪酸の結晶の析出の程度は、べとつき、のび、なじみなどの製品の使用感にも大きく影響を与えるので、この点においても問題となる。さらに、脂肪酸のアルカリ金属塩を用いることから、使用時の皮膚に対する刺激も懸念される。結晶性エステルと親水性界面活性剤を配合した真珠様光沢を有する化粧品(特公昭60-26764号公報)についてみ使用感の点で未だ十分に満足できるものではない。上記の如き実情において、皮膚塗布時にのびが良く、優れた使用感を有し、かつ保存安定性、安全性の良好なクレンジングクリーム、マッサージクリーム等の化粧品として有用な真珠様光沢乳化組成物の出現が望まれていた。

【0004】

【課題を解決するための手段】本発明者は、このような背景にあって鋭意研究を重ねた結果、下記の構成からなる真珠様光沢乳化組成物が上記の問題点をことごとく解

決したものであることを見出し、本発明を完成した。

【0005】すなわち、本発明は、成分(A)として真珠様光沢付与剤、成分(B)としてHLB値が10未満の非イオン性界面活性剤、成分(C)として真珠様光沢付与剤を除く油成分、成分(D)として水を含有する真珠様光沢乳化組成物である。

【発明の実施の形態】

【0006】本発明で使用される成分(A)としての真珠様光沢付与剤は、例えば、ジステアリン酸エチレングリコール、モノステアリン酸エチレングリコール、ジパルミチン酸エチレングリコール、モノパルミチン酸エチレングリコール、ジベヘン酸エチレングリコール、モノベヘン酸エチレングリコール、ジステアリン酸ジエチレングリコール、モノステアリン酸ジエチレングリコール、ジパルミチン酸ジエチレングリコール、モノパルミチン酸ジエチレングリコール、ジベヘン酸ジエチレングリコール、モノベヘン酸ジエチレングリコールなどの脂肪酸グリコールエステル、ミリスチン酸ドデシル、ミリスチン酸テトラデシル、ミリスチン酸ヘキサデシル、ミリスチン酸オクタデシル、ミリスチン酸エイコシル、パルミチン酸ドデシル、パルミチン酸テトラデシル、パルミチン酸ヘキサデシル、パルミチン酸オクタデシル、パルミチン酸エイコシル、ステアリン酸ドデシル、ステアリン酸テトラデシル、ステアリン酸オクタデシル、ステアリン酸エイコシル、ベヘン酸ドデシル、ベヘン酸テトラデシル、ベヘン酸オクタデシル、ベヘン酸エイコシルなどの脂肪酸一価アルコールエステルなどが挙げられる。これらは1種または2種以上を組み合わせ使用され、本発明の真珠様光沢乳化組成物の全組成に対し通常0.1~40重量%(以下、単に%で示す)、好ましくは1~30%の範囲で配合される。

【0007】本発明で使用される成分(B)としてのHLB値が10未満の非イオン性界面活性剤は、例えば、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル(但し、ジエチレングリコール脂肪酸エステルを除く)、ポリオキシエチレンソルビット脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンソルビットミツロウ、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレントリメチロールプロパン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステルなどの中でHLB値が10未満のものである。また、これらを二種以上を組み合わせ使用する場合、混合HLB値が10未満になるものを挙げるができる。特に、ティッシュオフなしに水のみで除去できるクレンジング化粧品、マッサージ化粧品などに適した単独あるいは組

み合せのHLB値は10未満かつ7以上である。これらの非イオン性界面活性剤は本発明の真珠様光沢乳化組成物の全組成に対して通常0.1～40%、好ましくは1～30%の範囲で配合される。

【0008】本発明で使用される成分(C)としての真珠様光沢付与剤を除く油成分は、上記の真珠様光沢付与剤を除いた化粧料、医薬品等に通常使用される油性成分でよく、例えばシリコン油、炭化水素類、高級アルコール高級脂肪酸エステル類、高級アルコール類、高級脂肪酸類、動植物油脂、コレステロール脂肪酸エステル類、香料などが挙げられ、これらは1種又は2種以上を組み合わせ使用され、好ましいものとしては、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、メチルポリシロキサン(25℃における粘度が300cS以下)などのシリコン油を含む場合である。このような油成分は本発明の乳化組成物の全組

成に対し通常0.1～80%、好ましくは5～60%配合される。

【0009】また、成分(D)としての水分量は本発明の使用目的、適切な物性に依じて適宜選択し得る。

【0010】本発明では、さらに化粧料、医薬品等に通常使用される薬効剤、保湿成分、効炎症剤、殺菌剤、防腐剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、有機及び無機粉体、色素などを必要に応じて配合することができる。

【0011】

【実施例】次に実施例を挙げて本発明を説明するが、それに先立ち評価方法を示す。尚、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

【0012】評価方法

(真珠様光沢)

試作品を肉眼観察により下記の基準に従って評価した。

評 価 基 準	評価記号
真珠様光沢が認められる	○
わずかに真珠様光沢が認められる	△
乳濁しているだけで真珠様光沢が認められない	×

【0013】(安定性) 20℃および40℃の恒温槽に試作品をいれ、6か月後の肉眼観察により下記の基準に

従って評価した。

評 価 基 準	評価記号
異常が認められない場合 (真珠様光沢および乳化状態が均一である)	○
異常が認められる場合 (真珠様光沢の消失・不均一化、油の分離、乳化粒子の粗大化)	×

【0014】(使用感) 女子20人(パネラー)が1週間連続使用した後、使用感(なじみ、のび)の良否を下記の基準に従って評価した。

以上の人の数で示した。

評価基準	評価記号
良いと答えた人が18人以上の場合	◎
良いと答えた人が14～17人の場合	○
良いと答えた人が8～13人の場合	△
良いと答えた人が7人以下の場合	×

判定基準	評価
紅斑、浮腫、水泡	(+++)
紅斑、浮腫	(++)
紅斑	(+)
軽微な紅斑	(±)
無紅斑	(-)

【0015】(安全性) パッチテスト

被検者25人の前腕屈側部皮膚に、試料0.05gを直径1.0の円型のリント布のついたパッチテスト用絆創膏を用いて24時間閉塞貼付した後、下記の判定基準に従って評価した。結果は、絆創膏除去1時間後および24時間後のうち反応の強い方を採用し、評価が(±)

【0016】実施例1～2、比較例1～2(クレンジングクリーム)

表1に示すクレンジングクリームは次の製造法により調製した。

(製造法) 表中の各成分を80℃で加熱溶解混合する。これを室温付近まで攪拌冷却して各クレンジングクリームを得る。これを試料として上記の評価方法に従って評

価した。その結果を表1に示す。尚、ポリオキシエチレングリセリルトリイソステアレート（10E. O.）、ポリオキシエチレングリセリルトリイソステアレート（20E. O.）、ポリオキシエチレングリセリルトリイソステアレート（30E. O.）、ポリオキシエチレ

ングリセリルトリイソステアレート（40E. O.）各々のHLB値は3、7、10、11である。

【0017】

【表1】

成分 (%)	実施例 1	実施例 2	比較例 1	比較例 2
ジステアリン酸エチレングリコール	20	20	20	20
ポリオキシエチレングリセリルトリイソステアレート（10E. O.）	15	—	—	—
ポリオキシエチレングリセリルトリイソステアレート（20E. O.）	—	15	—	—
ポリオキシエチレングリセリルトリイソステアレート（30E. O.）	—	—	15	—
ポリオキシエチレングリセリルトリイソステアレート（40E. O.）	—	—	—	15
デカメチルシクロペンタシロキサン	15	15	15	15
グリセリン	10	10	10	10
1,3-ブチレングリール	10	10	10	10
パラオキシ安息香酸メチル	0.1	0.1	0.1	0.1
パラオキシ安息香酸ブチル	0.1	0.1	0.1	0.1
精製水	残余	残余	残余	残余
真珠様光沢	○	○	△	×
使用感 のび	○	◎	△	×
なじみ	○	◎	△	×

【0018】表1より本発明品は調製直後より真珠様光沢乳白色クリーム状となり、のび、なじみとも非常に良好であった。

【0019】実施例3、比較例3（弱油性クリーム）表2で示す組成の全成分を加熱溶解、混合及び攪拌冷却操作を施すことにより、弱油性クリームを調製した。尚、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油（10E.

O.）、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油（60E. O.）各々のHLB値は6、14であり、表2の組み合わせによる非イオン性界面活性剤のHLB値は7.6である。

【0020】

【表2】

成分 (%)	実施例 3	比較例 3
ジステアリン酸エチレングリコールポリオキシ	20	—
エチレン硬化ヒマシ油 (10 E. O.)	4	—
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 (60 E. O.)	1	—
ステアリン酸	—	10
ステアリルアルコール	—	4
ステアリン酸ブチル	—	8
オクタメチルシクロテトラシロキサン	10	—
グリセリン	10	10
1, 3-ブチレングリール	10	10
パラオキシ安息香酸メチル	0.1	0.1
パラオキシ安息香酸ブチル	0.1	0.1
水酸化カリウム	—	0.4
アロエ抽出液	2	2
酢酸トコフェロール	0.1	0.1
グリチルリチン酸ジカリウム	0.1	0.1
精製水	残余	残余
真珠様光沢	○	△
安定性 外観 20℃ 6か月	○	○
40℃ 6か月	○	×
使用感 のび	◎	×
なじみ	◎	×
安全性	0	5

【0021】この実施例3の弱油性クリームは調製直後より真珠様光沢を示し、保存安定性にも優れ、使用時ののび・なじみが良く、さらに安全性にも優れていた。

【0022】実施例4、比較例4（マッサージクリーム）

表3で示す組成の全成分を加熱溶解、混合及び攪拌冷却操作を施すことにより、マッサージクリームを調製し

た。尚、ポリオキシエチレンモノステアレート（5 E. O.）、ポリオキシエチレンモノステアレート（10 E. O.）各々のHLB値は7、11であり、表3の組み合わせによる非イオン性界面活性剤の混合HLB値は8.2である。

【0023】

【表3】

成分(%)	実施例4	比較例4
パルミチン酸ヘキサデシル	30	—
ポリオキシエチレンモノステアレート (5E. O.)	7	7
ポリオキシエチレンモノステアレート (10E. O.)	3	3
デカメチルシクロペンタシロキサン	15	15
流動パラフィン	10	10
メチルポリシロキサン(100cs)	1	1
ソルビトール	10	10
ジプロピレングリコール	10	10
パラオキシ安息香酸メチル	0.1	0.1
パラオキシ安息香酸ブチル	0.1	0.1
桃の葉エキス	2	2
酢酸トコフェロール	0.1	0.1
グリチルリチン酸ジカリウム	0.1	0.1
精製水	残余	残余
真珠様光沢	○	×
使用感 のび	◎	×
なじみ	◎	×

【0024】この実施例4のマッサージクリームは調製直後より真珠様光沢を示し、使用時にのび・なじみが良く、さらにべとつかず、用済後水で十分洗い流すことができ、また、保存安定性にも優れていた。一方の比較例4の化粧料は真珠様光沢を示さず白濁ミルク状となり、

使用時にのび・なじみの満足感が得られなかった。

【0025】

【発明の効果】以上の記載の通り、本発明の真珠様光沢乳化組成物は、皮膚塗布時にのびが良く、優れた使用感を有し、かつ保存安定性、安全性に優れている。